



PS FILM

Materiale Flex in Poliuretano con supporto adesivo per taglio a plotter, dalla superficie morbida e sottile. Disponibile in una vasta gamma di colori anche personalizzabili.

La sua particolare composizione consente di sovrapporre P.S.Film su P.S.Film o Stripflock su P.S.Film, offrendo una gamma pressoché infinita di possibili combinazioni di effetti e colori.

Tonalità vibranti, ottima lavorabilità durante la fase di taglio e spellicolamento, facilità di applicazione in un solo passaggio, stacco a caldo o a freddo, alta resistenza ai lavaggi, sono le caratteristiche principali che fanno del P.S. Film uno dei prodotti preferiti attualmente sul mercato.

P.S. Film è certificato Öko-Tex® Standard 100 classe I

Disponibile in 36 colori standard e 7 tonalità Fluorescenti

Codice	Colore
A0001	Bianco
A0002	Crema
A0003	Giallo limone
A0004	Giallo
A0005	Giallo sole
A0006	Arancio
A0007	Rosso
A0008	Fucsia
A0009	Verde
A0010	Verde scuro
A0011	Cielo


Codice	Colore
A0012	Turchese
A0013	Blu royal
A0014	Blu navy
A0015	Viola
A0016	Bordeaux
A0017	Marrone
A0018	Grigio
A0019	Nero
A0028	Rosso Vivo
A0030L	Lime
A0030	Rosa

Codice	Colore
A0031	Rosa Chiaro
A0037	Sabbia
A0038	Perla
A0051	Azzurro
A0058	Verde Mela
A0059	Lilla
A0060	Hibiscus
A0061	Antracite
A0062	Radiant Orchid
A0065	Viola Chiaro
A0066	Blu Oceano


Codice	Colore
A0068	Verde Menta
A0020	Oro
A0021	Argento
A0022	Fluo giallo
A0023	Fluo arancio
A0024	Fluo rosa
A0067	Fluo Corallo
A0025	Fluo lampone
A0026	Fluo verde
A0027	Fluo blu

ISTRUZIONI

Taglio



Speculare




Applicazione



sec.

Time 15 sec.



Pressione Media
(3 / 4 bar)



Temperatura
150° C



Distacco a
Caldo / Freddo

E' consigliabile appoggiare
il materiale tagliato su una
superficie riscaldata a 60°C



Lavaggio



Attendere 24h
dopo il trasferimento



Non lavare
a secco



Max 80°



Consentita
Asciugatrice



Non usare
candeggina
o altri agenti
chimici aggressivi



Specifiche



Film in poliuretano
(PU)



Alta resistenza
ai lavaggi



Spessore medio
90 micron



Pressione consigliata
60gf



Lama nuova 50°



Applicazioni
Multistrato

**Tessuti
consigliati**



100% Cotone



100% Poliestere



Misti Cotone-Poliestere
non trattati e con colorazione
non sublimatica

