

Materiale termosaldabile riflettente per taglio a plotter adatto per il trasferimento su tessuti "difficili" quali giacche a vento, K-Way, nylon, borse sportive, ombrelli.
Spessore medio del materiale non trasferito : 110 micron

EXTRFX



ISTRUZIONI

Taglio




Speculare

Posizionare sul tessuto con il proprio supporto in poliestere
Trasferire per 2-4"
Rimuovere il supporto a freddo
Coprire con Teflon® o carta siliconata
Trasferire per altri 10" per il fissaggio definitivo
N.B.:
In caso di tessuti trattati, effettuare un test preventivo di trasferimento e lavaggio

Applicazione



1° Time 2-4 sec.
2° Time 10 sec.



Pressione Bassa
(2 / 3 bar)



Temperatura
160° C



Distacco
a Freddo



Lavaggio



Attendere 24h
dopo il trasferimento



Non lavare
a secco



MAX 30°



Sconsigliata
Asciugatrice



Non usare
candeggina
o altri agenti
chimici aggressivi

Specifiche



Film Termosaldabile
riflettente



Spessore medio
110 micron



Pressione consigliata
60gf



Lama 60°

Tessuti consigliati



Poliammide ,Nylon
Tessuti consigliati
Tessuti trattati