



FLEXPRINT

Termosaldabile in PVC con supporto in CARTA per serigrafia

Dim. Standard. **Rotoli** 1,50 x 50m **Fogli** 35 x 50 cm

Termosaldabile di alto spessore (300 micron) per sistemi di stampa serigrafica con inchiostri vinilici. Questo prodotto viene utilizzato per la personalizzazione dei tessuti scuri.

Codice	Colore
FLEXP	Bianco

TESSUTI CONSIGLIATI:

Cotone, Poliestere, Lycra ® e misti non trattati e con colorazione non sublimatica

N.B. : i dati riportati sono frutto della nostra esperienza.
Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.

ISTRUZIONI

MODALITA' STAMPA:
NORMALE

MODALITA' TAGLIO:
NORMALE

ISTRUZIONI DI TRASFERIMENTO:

Dopo aver eseguito la stampa ed il taglio lasciare asciugare per almeno 12 ore. Posizionare l'etichetta eliminando il proprio supporto, e sovrapponendo carta siliconata. A trasferimento avvenuto, rimuovere la carta siliconata.

Tenuto conto dei diversi tipi di tessuto sul quale si effettua il trasferimento, un' indicazione di massima è la seguente:

- **Temp.** 160-165°C ----- **tempo** 15-20" ----- **press.** Media

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

FLEXP max 80°C a capo rovescio (attend. 24h dopo il trasf.)
non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi

LAVAGGIO A SECCO : NO
ASCIUGATRICE: NO

FLOCKPRINT



Termosaldabile FLOCCATO con supporto in CARTA per serigrafia

Dim. Standard **Rotoli** : 0,75 x 50m **Fogli** : form. A3

Termosaldabile di alto spessore per sistemi di stampa serigrafica con inchiostri ad acqua per tessuti. Questo prodotto viene utilizzato per la personalizzazione dei tessuti scuri.

Codice	Colore
FLKP	Bianco



TESSUTI CONSIGLIATI:

Cotone, Poliestere, Lycra ® e misti non trattati e con colorazione non sublimatica

N.B. : i dati riportati sono frutto della nostra esperienza.
Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.

ISTRUZIONI

MODALITA' STAMPA:
NORMALE

MODALITA' TAGLIO:
NORMALE

ISTRUZIONI DI TRASFERIMENTO:

Dopo aver eseguito la stampa ed il taglio lasciare asciugare per almeno 12 ore. Posizionare l'etichetta eliminando il proprio supporto, e sovrapponendo carta siliconata. A trasferimento avvenuto, rimuovere la carta siliconata.

Tenuto conto dei diversi tipi di tessuto sul quale si effettua il trasferimento, un' indicazione di massima è la seguente:

- **Temp.** 160-165°C ----- **tempo** 10-15" ----- **press.** Media

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

FLOCKPRINT max 60°C a capo rovescio (attendere 24h dopo il trasferimento)
non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi

LAVAGGIO A SECCO : NO
ASCIUGATRICE: NO